

Manual de Aplicação e Conservação - Fachadas

1

ANTES DO ASSENTAMENTO

- Verifique se a área de aplicação está de acordo com as características específicas do produto.
- Observe se a quantidade adquirida está correta (recomendamos um acréscimo de 10% para possíveis futuras trocas e para cortes).
- No momento da entrega, analise se existe algum material quebrado ou qualquer outra não conformidade. Caso detecte qualquer avaria, anote no canhoto da Nota Fiscal.
- Abra as caixas e monte um painel no chão, distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. Somente inicie o assentamento caso este painel esteja de acordo com suas expectativas.
- Caso seja necessário cortar o produto, utilize cortadores manuais (tipo riscadeira) com pontaletes de vídea ou diamantados, ou serra elétrica tipo (Makita) com disco contínuo e diamantado.
- O corte de cerâmica com serra elétrica deve ser sempre molhado.
- Os produtos desta Linha devem ser assentados com junta de 3mm em ambientes internos e 5mm em áreas externas (fachadas).



Contrate um profissional qualificado que assente o produto de acordo com a NBR 13.753 – 96 da ABNT.

2

SOBRE O ASSENTAMENTO

- Utilize argamassa colante tipo AC II, independentemente da cor.
- Para aplicação do produto em paredes de gesso acartonado (drywall) use argamassa específica para Drywall.
- Para aplicação em churrasqueiras ou lareiras, use argamassa tipo AC III refratária.
- Assentamento tipo amarração, transpasse de até 50%.

3

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Limpe o local de trabalho e utilize ferramentas apropriadas limpas e em bom estado de conservação.
- A parede deve estar completamente plana e sem a presença de umidade.
- Em fachadas, observe as juntas de movimentação (a cada 20m² ou 8 m lineares) deve-se deixar uma junta de 2cm de largura (sobre o encunhamento), a profundidade deve ser de 2/3 da espessura do emboço. Estas juntas devem ser preenchidas com material deformável tipo mástic a base de poliuretano (PU).
- Nunca assente a cerâmica em fachadas em dias de chuva ou em paredes molhadas.
- A argamassa colante tem um tempo de maturação que deve ser respeitado (normalmente deve repousar de 10 a 15 minutos).



ATENÇÃO! Proteger a argamassa colante da ação direta do sol e do vento. O tempo de vida útil das argamassas colantes é normalmente de 2 horas. Após este tempo a mesma deve ser descartada. Nunca acrescente mais água após a primeira mistura.

- Para aplicação da argamassa utilize uma desempenadeira denteada com abertura de dentes de 6 mm para formar os cordões. Aplique a argamassa somente na parede.
- Inicie o assentamento na parede de baixo para cima, caso tenha que iniciar do meio da parede, fixe uma régua de alumínio ou madeira para servir de apoio para a primeira fileira.

4

REJUNTAMENTO

- Utilize rejuntas próprio para fachadas: cimentícios, acrílicos ou resinados. Siga rigorosamente as instruções dos fabricantes (principalmente no que se refere a quantidade de água).
- O rejunte deve ser aplicado no sentido diagonal da aplicação das peças, utilize espátulas macias evitando assim arranhar a superfície das peças.
- O rejuntamento deverá ser realizado 72 horas após a aplicação da cerâmica.
- Em caso de chuva entre o período de assentamento e o rejuntamento, recomendamos aguardar 24 de tempo bom para posteriormente aplicar o rejunte.
- Limpe constantemente a superfície das peças durante o processo de rejuntamento evitando o máximo que o rejunte seque sobre a cerâmica.
- Após o tempo determinado pelo fabricante faça o acabamento do rejuntamento: utilize esponja macia ou pano umedecido, fazendo movimentos circulares sobre o rejunte.

5

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

- A limpeza final deve ocorrer 72 horas após o rejuntamento. Use pano umedecido.
- Caso derrame algum produto que possa causar manchas, limpe imediatamente com detergente neutro: não use palha de aço ou o lado abrasivo da esponja.
- No caso de pintura ou aplicação de gesso próximo ao painel assentado, recomenda-se cobrir o produto evitando que se deposite qualquer sujeira



Não utilize produtos químicos como: acetona, solvente, aguarrás, clorofórmio, amoníaco.

Dúvidas e informações:

✉ sac@almma.com.br ☎ 47 3347.8800 📞 47 99288.1780